

MINERALISANT DURCISSEUR

pour surfaces de construction

Utilisation

- Consolidation des surfaces fragilisées ou friables
- Traitement curatif du salpêtre
- Imperméabilisation des façades, des cuvages, des chapes ,etc...
- Supprime l'effet "poudre" sur les plâtres et les enduits

Le minéralisant durcisseur se sert de l'eau pour se cristalliser, se durcir et se minéraliser

Application

- Support humide, friable et salpêtreux
Humidifier le support et éliminer les traces de salpêtre
Pulvériser 2 couches jusqu'à saturation à 1 heure d'intervalle minimum
- Support très humide avec suitement
Arroser abondamment les surfaces à traiter avec de l'eau
Pulvériser une première couche, appliquer ensuite une barbotine
Laisser durcir la couche de barbotine, puis appliquez une deuxième couche de minéralisant durcisseur.
Dans certains cas extrêmes, une troisième couche peut être nécessaire
- Remontée d'humidité par capillarité
Le traitement se fera par injection dans la surface à traiter.
Percer des trous dans les 2/3 de l'épaisseur du mur.
Injecter jusqu'à reflux le minéralisant durcisseur et boucher les trous avec du ciment gâché avec 3 à 5 % de minéralisant durcisseur.

Spécifications

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Incolore
Odeur	Inodore
pH	12 ±0,5
Densité	1,300 ± 0,050
Composition	Silicates alcalins, eau

Stockage

Conserver à l'abri du gel dans un endroit tempéré

Durée de conservation

1 an dans des conditions normales de stockage

Précautions

Porter des lunettes de sécurité et des gants
Se référer à la fiche de sécurité
Protéger les surfaces peintes, vitrées, les métaux et alliages légers. En cas de projections accidentelles rincer immédiatement à l'eau

Les renseignements fournis sur la présente fiche technique ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.
Dans tous les cas, un essai préalable doit être effectué sur une partie peu visible des surfaces à traiter.

Date création	30/08/06	Date de révision	30/08/06
---------------	----------	------------------	----------

Usine et bureaux

Place Capouillet, 35 B-1410 Waterloo (Belgique)
Tél : 0032 (2) 354 95 37 - Fax : 0032 (2) 354 04 95 - Email : info@spechim.be